

19800

Taśma Papierowa Podgumowana Wzmocnienie: Krzyżowe

DANE TECHNICZNE

Nośnik górny:	Papier Kraft 32.5 g /m ²
Nośnik dolny:	Papier Kraft 37.5 g /m ²
Klej wodny:	Wodorozpuszczalny 23.0 g /m ²
Klej laminacji:	21.0 g /m ²
Wzmocnienie wzdłuż:	2.57 g /m ²
Wzmocnienie poprzecznie:	2.08 g /m ²
Gramatura całkowita:	ok.120 g /m ²
Kolor:	Brązowy lub biały
Grubość całkowita:	0,14 mm
Siła zrywania wzdłuż:	293 N / 25 mm
Siła zrywania poprzecznie:	114 N /25 mm
Długość / Szerokość:	137 m i 150 m / 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EG (ROHS) ORAZ 2006/122/EG (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.



WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI ZOSTAŁY OPRACOWANE W RAMACH SYSTEMU JAKOŚCI QMS.

Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

