

45390-200

Błona klejowa wzmocniona siatką PES

DANE TECHNICZNE

Nośnik/Wzmocnienie:	Tkanina PES
Liner:	PP, biały
Klej:	Akrylowy, dyspeseryjny
Grubość całkowita:	0.20mm
Gramatura kleju:	200 g/m ²
Siła klejenia wg. FINAT TM1:	>40N / 25 mm
Przyczepność wg. FINAT TM9:	>30N / 25 mm
Temperatura aplikacji:	Od -10°C
Odporność na temperaturę:	-40°C do +80°C
Odporność na starzenie:	Bardzo dobra
Adhezja do materiałów LSE:	Bardzo dobra (PP, PE, EPDM)
Normy Kontrolne:	DIN EN 1939, AFERA 5001, FINAT
Standardowe szerokości:	1000 mm (inne na zapytanie)
Standardowa długość:	50 m (inne na zapytanie)
Magazynowanie:	Do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EG (ROHS) ORAZ 2006/122/EG (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.



WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI ZOSTAŁY OPRACOWANE W RAMACH SYSTEMU JAKOŚCI QMS.

Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej.

